



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES : L202

**BLACK'PATE** est un bitume d'étanchéité en pate, prêt à l'emploi, destiné à l'imperméabilisation et la protection des parties enterrées. Il s'applique directement sur le béton, béton cellulaire, brique, parpaing, bois, métal.

### DOMAINES D'UTILISATION :

**BLACK'PATE** est employé pour les travaux d'imperméabilisation des fondations et soubassements.

### PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Éliminer les traces de graisses, huiles de décoffrage, laitance ... Les bétons doivent présenter au minimum 7 jours de séchage.

### MODE D'EMPLOI :

Appliquer **BLACK'PATE** en 2 couches croisées à la brosse ou à la taloche. Attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la seconde (de 10 à 24 heures après application).

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg/m<sup>2</sup> en imperméabilisation.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer par temps de pluie, gel, forte chaleur (température supérieure à 30°C). À l'état frais, **BLACK'PATE** s'élimine à l'eau. À l'état durci, il devra être enlevé avec un nettoyeur dégraissant.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Pâte
Couleur :	Noir
Odeur :	Caractéristique
pH :	Non Précisé
	Base faible
Masse volumique :	1 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité :	Hydrosoluble

### STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et + 30°C.

Conservation : 12 mois.

# BLACK PATE



## **SÉCURITÉ :**

Euh210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 29g/l. Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAi) prêt à l'emploi sont de 140 g/l maximum (2007/2010).

## **RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :**

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un soucis constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)