



## HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE EN PHASE ACQUEUSE



### FICHE TECHNIQUE

UFI : 8610-K05X-K00W-EQ3P

#### PRÉSENTATION : L505

**HYDRO'OLEO-A** est un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en phase aqueuse. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux tels que le béton, brique, pierre...

**HYDRO'OLEO-A** ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.

État physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Caractéristique
pH	: 5-6
Masse volumique	: 1.01 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité	: Hydrosoluble

Temps d'absorption	Porosité
Inf. à 10 secondes	Très poreux
10 à 60 secondes	Poreux
1 à 4 minutes	Moyennement poreux
Plus 4 minutes	Fermé

#### CARACTÉRISTIQUES :

**HYDRO'OLEO-A** s'applique en extérieur sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des terrasses, des abords de piscine, garages, façades, toitures ... En espace public, il facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.

#### MODE D'EMPLOI :

Agiter **HYDRO'OLEO-A** avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches frais sur frais selon la porosité. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre par couche.

SÉCHAGE COMPLET : 12 à 24 heures.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)



# HYDRO'OLEO-A

## **STOCKAGE :**

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et + 25°C.

Conservation : 24 mois

## **SÉCURITÉ :**

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)