

### ENROBÉ À FROID NOIR OU ROUGE



## FICHE TECHNIQUE

### ÉMULSION DE BITUME ACTIVÉ ET HUILE VÉGÉTALE D'ORIGINE FRANÇAISE CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE LA NORME NF P 98-139

#### **PRÉSENTATION :** BT601 - N / R -

**R'BITUME** est un enrobé à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant, ou semi-dense spécialement conçu pour des utilisations d'urgence, petites réparations, créations et entretiens des trottoirs, allées de jardins, entourages d'arbres, surfaces décoratives

Enrobé à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant, ou semi-dense.

Enrobé à froid à l'émulsion de bitume activé et **fluxant 100% d'origine végétale** (MICROMULS F : conforme à la norme NF EN 13808) dont la courbe granulométrique des matériaux (sable et granulats conforme à la norme XP P 18-545) est discontinue.

Densité 2.

% de vide (pour les drainants) entre 15 et 20%.



#### **MODE D'EMPLOI :**

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

- Température de stockage ----- À l'abri du gel et refermer hermétiquement
- Mise en œuvre ----- Après nettoyage, balayage d'un carré propre, Mettre 1cm en plus de niveau fini.
- Compactage ----- Cylindre ou dame à main
- Épaisseur ----- 3 à 5 cm (60 à 80 kg/m<sup>2</sup>)
- Temps de curage ----- 3 semaines

#### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Conservation : 18 mois. Refermer hermétiquement. Conserver à une température supérieure à 5°C.

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

**Produit éco-responsable**

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 - [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) - Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)